

Karta techniczna

FINISH

Szpachlówka wykańczająca

WŁAŚCIWOŚCI

Szpachlówka **FINISH** jest szpachlówką wykańczającą opartą na drobnych wypełniaczach dzięki czemu doskonale nakłada się cienkimi warstwami i wypełnia małe wgłębienia i rysy. Służy do naprawy niewielkich powierzchni, do końcowego wyrównywania powierzchni przed nakładaniem podkładów. Wyrób daje obrabiać się droбноziarnistymi papierami ściernymi pozostawiając gładką powierzchnię. **FINISH** posiada bardzo dobrą przyczepność do różnych podłoży włącznie ze stalą ocynkowaną.


PODŁOŻA

laminaty poliestrowe	przeszlifować na sucho P80 – P120 i ponownie odtłuścić Zmywaczem do usuwania silikonu PLUS 780.
stal	odtłuścić, przeszlifować na sucho P80 – P120 i ponownie odtłuścić.
stal ocynkowana	odtłuścić, zmatować włókniną ścierną i ponownie odtłuścić
aluminium	odtłuścić, zmatować włókniną ścierną i ponownie odtłuścić
podkłady akrylowe dwukomponentowe	odtłuścić, przeszlifować na sucho P220 – P280 i odtłuścić
stare powłoki lakierowe	odtłuścić, przeszlifować na sucho P220 – P280 i odtłuścić

UWAGA



Szpachlówki nie należy nakładać bezpośrednio na grunty reaktywne (wash primery), jednokomponentowe wyroby akrylowe i nitrocelulozowe.

PROPORCJE MIESZANIA

	SZPACHLÓWKA UTWARDZACZ	Wagowo
		100 g 2 – 3 g

CZAS PRZYDATNOŚCI DO NANOSZENIA OD MOMENTU WYMIESZANIA Z UTWARDZACZEM

Od 4 do 6 min w temperaturze 20°C.

CZAS SCHNIĘCIA		
Od 25 do 35 min. w temperaturze 20°C. Czas ten można skrócić przez wygrzewanie przez 10 minut w temperaturze nie przekraczającej 60°C.		
POKRYWALNA PRZEZ		
Szpachlówkę poliestrową natryskową, podkłady akrylowe, podkłady epoksydowe		
WARUNKI APLIKACJI		
Minimalna temperatura nanoszenia wynosi +10°C		
APLIKACJA		
	Oczyścić i przeszlifować powierzchnię	
	Odtłuścić powierzchnię za pomocą PLUS 780	
	Przestrzegać wymaganych ilości utwardzacza. Wymieszać dokładnie składniki do momentu uzyskania jednolitego koloru. Proporcje wagowe składników: 100 g FINISH dodać 2 – 3 g Utwardzacza. Czas wiązania 4 - 6 minut w 20°C	
	Nanosić za pomocą szpachli warstwę o grubości nie przekraczającej 1 mm.	
	Odczekać od 25 do 35 minut (w 20°C)	
	zgrubne	wykańczające
	P180-P240	P240-P320
KOLOR		
Biały		

ZAWARTOŚĆ ORGANICZNYCH CZĘŚCI LOTNYCH LZO (VOC)	
VOC II/B/b limit* = 250g/l	90 g/l
*Dla mieszaniny gotowej do aplikacji.	
CZYSZCZENIE SPRZĘTU	
Rozcieńczalnik do wyrobów akrylowych THIN 850 lub rozpuszczalnik do wyrobów nitrocelulozowych.	
WARUNKI PRZECHOWYWANIA	
Przechowywać w chłodnych i suchych pomieszczeniach z dala od źródeł ognia i ciepła. Unikać naświetlania promieniami słonecznymi.	
TERMINY PRZYDATNOŚCI	
FINISH	24 miesiące/20°C
Utwardzacz	18 miesięcy/20°C
BEZPIECZEŃSTWO	
Patrz Karta Charakterystyki	
UWAGI	
Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego.	
INNE INFORMACJE	
Efektywność naszych systemów jest wynikiem badań laboratoryjnych oraz wieloletniego doświadczenia. Dane zawarte w niniejszym materiale są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich stosowania. Gwarantujemy wysoką jakość pod warunkiem, że są spełnione nasze instrukcje oraz praca jest wykonana zgodnie z zasadami dobrego rzemiosła. Konieczne jest wykonanie próbnego zastosowania produktu ze względu na potencjalnie różne zachowanie się wyrobu z różnymi materiałami. Nie ponosimy odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.	